



**Benjamin Moore & Co.**  
**PROFESSIONAL COATINGS**

Moore's®

## Swimming Pool Paint 042

### Фарба для басейнів

#### Властивості фарби:

- При висиханні набуває міцне, глянцеве покриття.
- Надає краси і легкості вигляду вашого басейна.
- Змішана з хлоркаучуком та пігментами, стійкими до атмосферних впливів.
- Створює щільне зчеплення з бетонними поверхнями.
- Зберігає колір та протистоїть вздуванню і відслоєнню.
- Протистоїть утворенню плям та ґрунтовим накопиченням.

#### Опис фарби:

Відмінна криюча фарба, що швидко сохне, а її хлоркаучукове покриття відмінно підходить для нефарбованих або попередньо фарбованих бетонних басейнів.

#### Застосування:

Рекомендований для використання в житлових або комерційних цілях, де потрібен найвищої якості фініш. Для використання в нефарбованих та попередньо фарбованих бетонних басейнах.

#### Застереження:

- Не наносити при температурі повітря і поверхні нижче 10°C, а також в дощові дні.

#### Технічна характеристика:

Технічна характеристика:	
<p><b>Кольори:</b> <u>Стандартні:</u> Білий (White); Середземноморський Синій (Mediterranean Blue); Карибський Бірюзовий (Caribbean Turquoise); Чорний (Black)</p> <p><u>Бази:</u> Не доступні.</p> <p><u>Спеціальні:</u> Зконтакуйте з представником Benjamin Moore.</p> <p><b>Екологія:</b> Фарба не містить сполук хрому, свинцю чи ртуті.</p>	<p><b>Специфікація фарби білої:</b></p> <p>Основа: хлоркаучук</p> <p>Пігмент: двоокис титану</p> <p>Сухий залишок: 34%</p> <p>Розхід: бл. 9 м<sup>2</sup>/1 л</p> <p>Товщина слоя мокра/суха: 0,0012 мм/0,004 мм</p> <p>Час висихання (25°C, вологість 50%):</p> <p>- на дотик: 30 хв.</p> <p>- до повторного фарбування: 12 год.</p> <p>- повне: 7 діб</p> <p>Висихання: випарування, оксидация</p> <p>Температура загорання: не зафіксована</p> <p>Степінь блиску: матовий</p> <p>Температура фарбованої поврхні мін./макс.: 10°C/32°C</p> <p>Розчинник: не розчиняти</p> <p>Миття: M-97</p> <p>Температура зберігання мін./макс.: 5°C/32°C</p> <p>Тара: 3,78л</p>

**Підготовка поверхні:**

Поверхні слід очистити, обезжирити та висушити. Ретельна підготовка необхідна для хорошої адгезії. Витравіть 10% розчином соляної кислоти щоб розкрити пори і забезпечити тугіше щеплення для фарби. Налийте розчинник на бетон і чистіть щіткою до того часу поки кислота не припинить шипіти.

Увага: При роботі одягайте гумові чоботи, рукавиці, захисні окуляри та одяг.

Змийте соляну кислоту великою кількістю чистої води, шкребучи поверхню щоб прибрати всі відслоєння. Дайте висохнути принаймі тиждень.

**Нанесення:**

Ретельно вимішайте перед застосуванням. До того як почати роботу, впевніться що маєте достатню кількість фарби для опрацювання всього об'єкту.

Можна наносити пензлем, валиком або безповітряним пульверизатором. Ніколи не фарбуйте мокрий басейн. Починайте через 3 години після сходу сонця і завершіть за 3 години до заходу, щоб роса і туман не конденсувались у свіжій фарбі. Намагайтесь працювати в тіні щоб не допустити нагрівання фарби і її вздуття.

**Система ґрунт/фініш:**

**Попередньо фарбовані басейни:**

Приберіть бруд, відслоєну фарбу піщаноструменевим чищенням. Скористайтесь трисодіумом фосфатом в гарячій воді щоб позбутись накипу, жиру, бруду та інших чужорідних речовин, а потім добре промийте чистою водою. Дайте добре висохнути перед фарбуванням.

**Розчинення/Миття:**

Не розчиняйте. Наносіть оригінальний вміст банки. Мийте інструменти розчинником M-97.

**Охорона і безпека:**

Горюча рідина та випари. Оберегайте від спеки та вогню. Використовуйте при відповідній вентиляції. Під час роботи одягайте захисні окуляри та рукавиці. При потребі вдягніть респіраторну маску. Щільно закривайте після кожного використання.

**Перша допомога:**

При контакті з очима промийте великою кількістю води. Шкіру промийте милом і водою. При споживанні всередину одразу зверніться за невідкладною допомогою до лікаря.

Тримайте в недоступних для дітей місцях.



Ваш дилер по фарбах:

