

 <p><b>Benjamin Moore &amp; Co.</b> <b>PROFESSIONAL COATINGS</b></p>	<p><b>Alkyd High Gloss Metal &amp; Wood Enamel 163</b> <b>Фарба алкідна самогрунтуюча напівглянцева для внутрішньо-зовнішніх робіт 163</b></p>																																		
<p><b>Властивості фарби:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Створює декоративне, однорідне, напівглянцеve завершення</li> <li>• Має добрі покривельні властивості</li> <li>• Стійка до змивання</li> <li>• Має слабкий запах</li> <li>• Легко наноситься</li> <li>• Тиксотропні властивості</li> </ul>	<p><b>Опис фарби:</b> Фарба найвищої якості на основі алкідної смоли призначається для забезпечення внутрішніх та зовнішніх металевих та дерев'яних поверхонь від корозії та вологи. Фарба поєднує у собі властивості ґрунтівка і фінішного покриття.</p>																																		
<p><b>Використання:</b> Для внутрішніх та зовнішніх робіт алкідна емаль, для фарбування нових та попередньо фарбованих металевих і дерев'яних, алюмінієвих та поштукатурених поверхонь, плит з гіпсокартону. Рекомендується застосовувати для меблів, віконних та дверних коробок, балюстрад, стін та стель. Фарба відрізняється добрим криттям. Створює стійку захисну оболонку. Можна наносити пензлем, валиком або пульверизатором. Містить інгібітор корозії.</p>	<p><b>Застереження:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Не використовувати при температурі повітря чи фарбованої поверхні нижче 10°C.</li> </ul>																																		
<p><b>Кольори:</b> <u>Стандартні:</u> 163 01 Білий. (Білий колір може бути забарвлений пігментами з системи кольорів Color Preview™ з розрахунку до 64 одиниці на 3,78л).</p> <p><u>Бази:</u> Бази 3 в системі кольорів Color Preview™</p> <p><u>Спеціально:</u> Зв'яжіться з дистриб'ютором або найближчим дилером.</p> <p><b>Екологія:</b> Фарба не містить сполук олова, хрому та ртуті. Відповідає вимогам VOC</p>	<p><b>Специфікація білої фарби:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Основа:</td> <td>алкідна смола</td> </tr> <tr> <td>Пігмент:</td> <td>двоокис титану</td> </tr> <tr> <td>Сухий залишок:</td> <td>44%</td> </tr> <tr> <td>Розхід:</td> <td>бл. 14 м²/л</td> </tr> <tr> <td>Час висихання: (25°C, вологість 50%):</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• на дотик:</td> <td>4год.</td> </tr> <tr> <td>• до повторного фарбування</td> <td>12год.</td> </tr> <tr> <td>• повне висихання</td> <td>24год.</td> </tr> <tr> <td>Висихання:</td> <td>випаровування, оксидація</td> </tr> <tr> <td>Температура загоряння:</td> <td>горюча</td> </tr> <tr> <td>Ступінь блиску:</td> <td>півглянцева</td> </tr> <tr> <td>Температура пофарбованої поверхні мін./макс:</td> <td>10°C/32°C</td> </tr> <tr> <td>Розчинник:</td> <td>уайт-спірит</td> </tr> <tr> <td>Миття:</td> <td>уайт-спірит</td> </tr> <tr> <td>Вага 1літра:</td> <td>1,38 кг</td> </tr> <tr> <td>Температура зберігання мін./макс:</td> <td>5°C/32°C</td> </tr> <tr> <td>Упаковка:</td> <td>0,95 л; 3,78 л</td> </tr> </table>	Основа:	алкідна смола	Пігмент:	двоокис титану	Сухий залишок:	44%	Розхід:	бл. 14 м²/л	Час висихання: (25°C, вологість 50%):		• на дотик:	4год.	• до повторного фарбування	12год.	• повне висихання	24год.	Висихання:	випаровування, оксидація	Температура загоряння:	горюча	Ступінь блиску:	півглянцева	Температура пофарбованої поверхні мін./макс:	10°C/32°C	Розчинник:	уайт-спірит	Миття:	уайт-спірит	Вага 1літра:	1,38 кг	Температура зберігання мін./макс:	5°C/32°C	Упаковка:	0,95 л; 3,78 л
Основа:	алкідна смола																																		
Пігмент:	двоокис титану																																		
Сухий залишок:	44%																																		
Розхід:	бл. 14 м²/л																																		
Час висихання: (25°C, вологість 50%):																																			
• на дотик:	4год.																																		
• до повторного фарбування	12год.																																		
• повне висихання	24год.																																		
Висихання:	випаровування, оксидація																																		
Температура загоряння:	горюча																																		
Ступінь блиску:	півглянцева																																		
Температура пофарбованої поверхні мін./макс:	10°C/32°C																																		
Розчинник:	уайт-спірит																																		
Миття:	уайт-спірит																																		
Вага 1літра:	1,38 кг																																		
Температура зберігання мін./макс:	5°C/32°C																																		
Упаковка:	0,95 л; 3,78 л																																		

<p><b>Підготовка поверхні:</b> Поверхня під фарбування повинна бути чистою, сухою, обезжиреною, без пороху та плісняви. Поверхню з сильним блиском потрібно зробити матовою, свіжий гіпс або штукатурка повинні бути абсолютно сухими. Зовнішня поверхня повинна бути механічно очищена від відслонених елементів, старої фарби та іржі.</p>	<p><b>Умови нанесення фарби:</b> Перед початком використання добре розмішати. Можна наносити пензлем, безповітряним або традиційним пульверизатором. Для гладких поверхонь використовувати валик з коротким ворсом. Наносити рівномірно, делікатно закінчуючи від нефарбованої поверхні до мокрої. При нормальних умовах розчинник не використовувати. Безповітряний пульверизатор: тиск 140 кг/см<sup>2</sup>, форсунки 0,34-0,38 мм. Не змішувати з іншими фарбами або розчинниками. Не фарбувати при температурі нижче 10 °C</p>
<p><b>Система ґрунт / фініш:</b> ґрунт: Усі нові поверхні поґрунтувати IronClad® Alkyd Low Lustre Metal &amp; Wood Enamel 163. Для оцинкованого металу рекомендується IronClad® Latex Low Lustre Metal &amp; Wood Enamel 363. Фініш: поверхні, що знаходяться в доброму стані вимагають 1-2 слоїв фарби IronClad® Alkyd Low Lustre Metal &amp; Wood Enamel 163 або будь-яку іншу фарбу Benjamin Moore Paints.</p> <p><b>Попередньо фарбована поверхня:</b> Зашпаклювати усі тріщини, нерівності, впадини та діри. ґрунт: IronClad® Alkyd Low Lustre Metal &amp; Wood Enamel 163. Фініш: більшість попередньо фарбованих поверхонь вимагають 1-2 слої фарбування фарбою IronClad® Alkyd Low Lustre Metal &amp; Wood Enamel 163.</p>	<p><b>Розчинники та очистка інструментів:</b> Зазвичай розчинення не потрібне. Пензлі, валики та інші інструменти мити уайт-спіритом відразу після використання. Пульверизатор після миття прополоскати уайт-спіритом з метою захисту від ржавіння.</p> <p><b>Охорона та умови безпеки:</b> Горючий продукт. Використовувати при відповідній вентиляції. Остерігатися від попадання у шлунок, контакту з очима, тривалим контактом зі шкірою або вдихання під час розпилювання. Закриті під час робіт та після їх завершення приміщення необхідно детально провітрювати до повного зникнення специфічного запаху та лише після цього вони є придатними до подальшого використання. Під час роботи з продуктом використовувати відповідний одяг, рукавиці та захисні окуляри.</p> <p><u>Зберігати у щільно закритій упаковці у недоступному для дітей місці.</u> Не виливати у каналізацію або зовнішні витяжки.</p>

Ваш дилер по фарбах:

