



Benjamin Moore & Co.
PROFESSIONAL COATINGS

MOORCRAFT®

**Super Spec™ Latex Exterior
Primer 169**

**Професійна грунт – фарба для
зовнішніх робіт**

Властивості фарби:

- Забезпечує добре перекриття.
- Відмінне щеплення.
- Не здувається.
- Швидко висихає.
- Легко наноситься.

Опис фарби:

Професійна модифікована алкідна грунт – фарба для ґрунтування різних зовнішніх поверхонь.

Застосування:

Грунт – фарба рекомендується для використання як ґрунтуючий шар під зовнішні покриття.

Призначена до ґрунтування нових і попередньо фарбованих зовнішніх поверхонь з бетону, цегли, дерев'яних поверхонь і поверхонь з гальванізованого металу. Забезпечує дуже високу якість поверхневого покриття.

Застереження:

- Не використовуйте при температурі повітря та фарбованої поверхні нижче 10°C.

Технічна специфікація:

Технічна специфікація:	
Специфікація ґрунта білого:	
Кольори: <u>Стандартні:</u> 169 00 білий (Білий колір можна забарвити пігментами в системі колорування Color Preview™ в кількості до 64 одиниць на 3.78 л). <u>Бази:</u> Не доступні <u>Спеціальні:</u> Зв'яжіться з локальним дилером. Екологія: Фарба не містить сполук олова, хрому, ртуті. Відповідає вимогам VOC.	Основа: Акрил зміцнений алкідом
	Пігмент: Двоокис титану
	Сухий залишок: 35%
	Розхід: бл. 12 м ² / 1 л
	Товщина слою мокрого/сухого: 0,0012 мм / 0,004 мм
	Час висихання (25°C, вологість 50%): - на дотик: 2 год. - до повторного фарбування: 3 год.
	Висихання: Випарування, поліконденсація
	Температура загорання: Не зафіксована
	Ступінь блиску: матовий
	Температура фарбованої поверхні мін./макс.: 10°C/32°C
	Розчинення: чиста вода
	Миття: вода
	Вага 1 л: 1,35 кг
	Температура зберігання мін./макс.: 5°C/32°C
	Тара: 3,78 л; 18,9 л

Підготовка поверхні:

Поверхня для фарбування мають бути чистими, сухими, без жиру, пилу, плісняви, водорозчинних субстанцій. Поверхні з високим ступенем блиску слід зробити матовими. Зовнішня поверхня має бути відповідно механічно очищена.

Нанесення:

Перед використанням ретельно вимішайте. Можна наносити пензлем, валиком, безповітряним, або конвенційним пульверизатором. Для гладких поверхонь використовуйте валик з коротким ворсом. Зазвичай розчинення не потребується. Для повітряного пульверизатора додати 0,5 л води до 3,78 л. Безповітряний пульверизатором: тиск 140 кг/см², сопло 0,34-0,38 мм. Не змішувати з іншими фарбами чи розчинниками. Не наносити при температурі повітря чи фарбованої поверхні нижче 10°C.

Система грунт / фініш:

Для кращих криючих властивостей, слід забарвити Super Spec™ Latex Exterior Primer 169 до кольору поверхневої фарби. Фініш: 1-2 слої відповідної фарби Benjamin Moore Paints.

Розчинення / Миття:

Розчинення зазвичай не потрібне. У виняткових ситуаціях можна додати 5 % води. Пензлі, валики та інші малярські інструменти мити мильною водою безпосередньо після використання. Пульверизатор протерти уайт-спіритом, щоб запобігти ржавинню.

Попередньо фарбовані поверхні:

Грунт: опрацюйте всі недосконалості поверхні та нанесіть Super Spec™ Latex Exterior Primer 169.
Фініш: 1-2 слої відповідної фарби Benjamin Moore Paints.

Охорона і безпека:

Вберігати від замерзання. Остерігайтесь контакту з очима, тривалого контакту зі шкірою чи вдихання випарів. У випадку контакту з очима, промити великою кількістю води і зконтактуйтесь з лікарем. Замкнуті приміщення під час та після роботи слід ретельно провітрювати до зникнення специфічного запаху. Зберігайте в недоступних для дітей місцях.

Ваш дилер по фарбах:

